

WOLLWASCHANLEITUNG

Nach dem Schären werden Kopf-/Bein- und Bauchwolle aussortiert und für Isolation abgegeben.

Die restliche Rohwolle weichen wir in kaltem Wasser (auch Regenwasser möglich) ca. 2 Stunden ein. Damit die Wolle durch und durch nass wird, wird sie zwischendurch unter Wasser gedrückt. Anschliessend wird sie ausgepresst oder ausgeschleudert.

Nun bereiten wir das Waschwasser für die Wolle vor: Stark kalkhaltiges Wasser enthärten wir mit Soda. Dem ca. 50°-60° warmen Wasser, mischen wir etwas Wollwaschmittel bei. z.B. „VOL – Biologisches Woll-Waschmittel“, welches bei uns erhältlich ist und sich sehr gut zur Entfettung der Rohwolle eignet. Je wärmer das Wasser ist, desto sorgfältiger muss die Wolle gewaschen werden.

Niemals reiben oder rühren, sonst verfilzt die Wolle! Sie darf nur ins Wasser gedrückt werden. Anschliessend pressen oder schleudern wir die Wolle aus.

Nachdem wir die Wolle gewaschen und ausgeschleudert haben, spülen wir sie noch ungefähr 2 Mal mit warmem Wasser durch.

Die Wolle muss solange gespült werden, bis das Spülwasser sauber ist.

Durch das Waschen verliert die Wolle einen grossen Teil des Fettes (Lanolin) und natürlich allen Dreck. Ungefähr 1/3 des Gewichtes geht durch diesen Vorgang verloren.

Zum Trocknen legen wir die Wolle an die Sonne oder in einen beheizten Raum. Sobald die Wolle trocken ist, sollte man diese aus der Hitze entfernen; denn die Wolle benötigt einen Restanteil an Feuchtigkeit.

Jetzt ist die Wolle bereit zum Kardieren und weiterverarbeiten.

Wir waschen und kardieren Ihre Wolle.

Spycher-Handwerk AG
Bäch 4
4953 Schwarzenbach/Huttwil
Tel. 062 962 11 52
info@kamele.ch
www.kamele.ch



GUIDE DE LAVAGE DE LA LAINE

f

Après l'ourdisage, la laine de la tête/des jambes et du ventre est triée et remise pour l'isolation.

Nous faisons tremper le reste de la laine brute dans de l'eau froide (ou de l'eau de pluie) pendant environ 2 heures. Pour que la laine soit mouillée en profondeur, nous la pressons de temps en temps sous l'eau. Ensuite, elle est pressée ou centrifugée.

Nous préparons maintenant l'eau de lavage pour la laine : Nous adoucissons l'eau très calcaire avec de la soude. Nous ajoutons un peu de lessive pour laine à l'eau chauffée à environ 50-60°, par exemple "VOL - lessive biologique pour la laine", disponible chez nous et qui convient très bien au dégraissage de la laine brute. Plus l'eau est chaude, plus la laine doit être lavée avec soin.

Ne jamais froter ou remuer, sinon la laine s'emmêle! Elle doit seulement être pressée dans l'eau. Ensuite, nous pressons ou centrifugeons la laine.

Après avoir lavé et essoré la laine, nous la rinçons encore environ deux fois à l'eau chaude.

La laine doit être rincée jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre.

Le lavage fait perdre à la laine une grande partie de sa graisse (lanoline) et bien sûr toutes les saletés. Environ 1/3 du poids est perdu lors de ce processus.

Pour sécher la laine, nous la mettons au soleil ou dans une pièce chauffée. Dès que la laine est sèche, il faut la retirer de la chaleur ; car la laine a besoin d'une part d'humidité résiduelle.

La laine est maintenant prête à être cardée et à être travaillée.

Nous lavons et cardons votre laine.

Spycher-Handwerk AG
Bäch 4
4953 Schwarzenbach/Huttwil
Tel. 062 962 11 52
info@kamele.ch
www.kamele.ch

Spycher-Handwerk AG
Huttwil



www.kamele.ch